FICHE TECHNIQUE

Réglette à clip dentelée en béton

FT-CF-11130 | Révision du 13/11/2026 | Données de la fiche produit



Assurer le calage vertical des armatures avec une réglette dentelée en béton munie d’un crochet métallique de suspension.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Orientation	Armatures verticales ; suspension sur un acier horizontal
Diamètres d’acier indiqués	5,5 à 16 mm sur la page de gamme
Appui	Cale rigide portant sur deux aciers horizontaux ; contact dentelé réduit
Renfort	Armature galvanisée
Enrobages	30, 40, 50, 60, 70, 80 mm
Hauteur H	350 mm pour e 30 à 70 mm ; 300 mm pour e 80 mm
Tolérances	Enrobage e : ±2 mm ; hauteur/longueur indiquée : ±10 mm
Béton déclaré	Standard : 2250 kg/m³, C30/37, XC2 ; Béton PLUS : 2300 kg/m³, C40/50, familles XD/XS/XF/XA
Classe de matériau déclarée	A1
Porosité ouverte	9,6 %
Absorption d’eau	Standard <6 % ; Béton PLUS <5 %
Mouvement d’humidité linéaire	0,04 %
Adhésion au béton	0,4 N/mm²
Masse unitaire et masse palette	Tolérance déclarée ±5 % ; valeurs propres à chaque ligne

Usage et précautions propres au modèle

Vérifier l’accrochage du clip au diamètre de la barre et la reprise sur les deux aciers horizontaux.

Le format 80 mm est indiqué à 300 mm de hauteur, contre 350 mm pour les autres formats. Ne pas substituer les longueurs.

La largeur n’est pas donnée dans le tableau produit : ne pas utiliser e × H comme dimensions complètes de transport.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Réglette à clip dentelée en béton

FT-CF-11130 | Révision du 13/11/2026 | Données de la fiche produit

Configurations et conditionnements

Dimensions nominales du produit : règles e × l × L ; réglettes à clip e × H ; cales bivalentes l × L × P ; dallettes l × L × e. La palette est un emballage distinct du produit. Les masses unitaires et par palette sont données avec une tolérance de ±5 %. « Non précisé » signifie que la valeur n'est pas renseignée, sans extrapolation.

Configuration	Dimensions (mm)	kg / pièce	pièces / emb.	pièces / palette	kg / palette	Palette (mm)
Standard - enrobage 30 mm	30 × 350	0,395	50	2700	1085	1100 × 1100 × 970
Standard - enrobage 40 mm	40 × 350	0,600	30	1620	1000	1100 × 1100 × 950
Standard - enrobage 50 mm	50 × 350	0,885	25	1350	1225	1100 × 1100 × 1110
Standard - enrobage 60 mm	60 × 350	1,055	20	1080	1160	1100 × 1100 × 1100
Standard - enrobage 70 mm	70 × 350	1,211	20	1080	1330	1100 × 1100 × 1100
Standard - enrobage 80 mm	80 × 300	1,200	20	1080	1315	1100 × 1100 × 1200
Béton PLUS - enrobage 30 mm	30 × 350	0,395	50	2700	1085	1100 × 1100 × 970
Béton PLUS - enrobage 40 mm	40 × 350	0,600	30	1620	1000	1100 × 1100 × 950
Béton PLUS - enrobage 50 mm	50 × 350	0,885	25	1350	1225	1100 × 1100 × 1110
Béton PLUS - enrobage 60 mm	60 × 350	1,055	20	1080	1160	1100 × 1100 × 1100
Béton PLUS - enrobage 70 mm	70 × 350	1,295	20	1080	1425	1100 × 1100 × 1100
Béton PLUS - enrobage 80 mm	80 × 300	1,280	20	1080	1410	1100 × 1100 × 1200

Validation pour le chantier

L'enrobage et l'espacement des cales doivent suivre le plan d'armatures et le cahier des charges. Vérifier la stabilité du calage et le maintien de l'enrobage pendant le bétonnage.

Les propriétés indiquées sont des données déclarées dans la documentation fabricant d'avril 2026. La résistance du béton de la cale ne constitue pas une charge admissible de l'ouvrage ni une validation de son dimensionnement.

La fiche mentionne les familles d'exposition XD/XS/XF/XA pour le Béton PLUS, sans détailler toutes les sous-classes. Confirmer l'adéquation de la fourniture aux exigences du chantier ; la désignation de modèle XA3 ne remplace pas cette vérification.

La mention documentaire de classement au feu « F30-F180 » ne vaut pas garantie de résistance au feu d'un ouvrage. La capillarité est indiquée à 0,02 avec une notation d'unité ambiguë, et les chlorures à <0,2 sans unité : demander les justificatifs si ces critères sont contractuels.

Origine des données et demande

Synthèse Coffrage France révisée le 13/11/2026, à partir des fiches fabricant, édition avril 2026, et des pages de gamme consultées à cette date. Cette synthèse ne remplace pas la notice, le plan d'armatures ni les justificatifs de performance. Indiquez le modèle, l'enrobage, la version du béton, les quantités et le lieu de livraison pour obtenir votre devis.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.