FICHE TECHNIQUE

Bouchon en fibrobéton pour tube d’entretoise

FT-CF-11207 | Révision du 13/11/2026 | Données de la fiche produit



Obturer les tubes d’entretoise en fibrobéton avec des bouchons des modèles 22, 26 et 32, proposés en longueurs 20 ou 40 mm.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèles et diamètres réels	Modèle 22 : D 20 mm ; modèle 26 : D 24 mm ; modèle 32 : D 30 mm
Masse volumique	2000 kg/m³
Résistance du béton	C40/50
Classes d’exposition annoncées	X0, XC et XD ; sous-classes non détaillées
Classe de matériau déclarée	A1
Porosité ouverte	9,6 %
Absorption d’eau	<5 %
Mouvement d’humidité linéaire	0,04 %
Adhésion au béton	0,4 N/mm²
Constituants	Ciment Portland, filler calcaire, sable, eau, adjuvants, fibre polypropylène

Usage et précautions propres au modèle

Nettoyer la réservation et éliminer les corps gras. Contrôler la géométrie, la profondeur disponible et la compatibilité avec le coffrage avant commande.

Employer un mortier de pose adapté au support et à l’exposition. Pour un ouvrage sans exigence d’étanchéité, le document indique une base hydraulique ou résine avec granulométrie inférieure à 0,5 mm. Respecter la notice du mortier.

Dimensions nominales du produit, distinctes des dimensions de la boîte ou de la palette. Tolérance dimensionnelle déclarée ±2 mm ; masses déclarées ±5 %. Les poids de boîte et de palette sont repris tels que publiés, sans recalcul ni assimilation au poids net.

Les performances du matériau ne garantissent pas à elles seules l’étanchéité, l’isolation ou la résistance au feu de l’assemblage. Faire valider la fourniture et la mise en œuvre selon les exigences du chantier.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Bouchon en fibrobéton pour tube d’entretoise

FT-CF-11207 | Révision du 13/11/2026 | Données de la fiche produit

Configurations et conditionnements

Dimensions nominales du produit : cônes et bouchons béton L × D × d ; bouchons en fibrobéton D × L. L = longueur ; D = grand diamètre ou diamètre extérieur ; d = petit diamètre. La palette est un emballage distinct. Tolérance dimensionnelle ±2 mm ; masses ±5 %, reprises telles que déclarées, sans recalcul.

Configuration	D × L (mm)	kg / pièce	pièces / sac	sacs / palette	pièces / palette	kg / sac	kg / palette	Palette l × L × H (mm)
Modèle 22 - L 20 mm	20 × 20	0,018	1000	40	40000	18	750	1100 × 1100 × 500
Modèle 22 - L 40 mm	20 × 40	0,036	500	40	20000	18	750	1100 × 1100 × 500
Modèle 26 - L 20 mm	24 × 20	0,020	1000	40	40000	20	830	1100 × 1100 × 500
Modèle 26 - L 40 mm	24 × 40	0,040	500	40	20000	20	830	1100 × 1100 × 500
Modèle 32 - L 20 mm	30 × 20	0,036	750	40	30000	27	1110	1100 × 1100 × 500
Modèle 32 - L 40 mm	30 × 40	0,072	375	40	15000	27	1110	1100 × 1100 × 500

Validation pour le chantier

Ne pas confondre le numéro de modèle lié au tube et le diamètre réel D du bouchon : contrôler l’alésage utile et le jeu nécessaire au mortier de pose.

Enrober le bouchon avec le mortier de pose adapté, l’introduire dans le tube propre et réaliser les raccords de surface. Les longueurs proposées sont 20 et 40 mm.

La documentation mentionne F30-F180 sans détail d’assemblage : aucune résistance au feu du mur n’est garantie par cette mention. La capillarité annoncée à 0,02 comporte une notation d’unité ambiguë et les chlorures <0,2 n’ont pas d’unité précisée ; demander les justificatifs si nécessaires.

Le document évoque un suivi de fabrication selon EN ISO 9001:2015. Cette indication ne constitue pas une certification de performance de l’ouvrage ou de sa résistance au feu.

Origine des données et demande

Synthèse Coffrage France révisée le 13/11/2026, à partir des fiches fabricant, édition avril 2026, et des pages de gamme consultées à cette date. Cette synthèse ne remplace pas la notice, le cahier des charges ni les justificatifs de performance. Indiquez le modèle, les dimensions, la version du béton, les quantités et le lieu de livraison pour obtenir votre devis.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.